WEICON AL-M 400 K
катридж (400г)
wcn26400040

Специальные изделия для
производства• ремонта • обслуживания

Крепкая устойчивая к высокому давлению долговечные смазка с молибденом. Трение и износ снижаются в течение длительного времени.
Подходит для:
- -подшипников качения и скольжения
-рычагов, направляющих скольжения
-валов и шлицевых валов
-рессор
-открытых зубчатых передач (например, зубчатые венцы)
-червячных передач
на всех допустимых скоростях скольжения при консистентной смазке.

Технические данные

Основа		Li/Ca мыло/MoS2/минеральное масло
Назначение консистенции (DIN 51818)		NLGI-класс 2
Устойчивость к влаге (DIN 51807)		1-90
Устойчивость к температурам		-20...+120
VKA Test (DIN 51350)	Напряжение при сварке	3200 N
	Товарная нагрузка	3000 N
	Объем сферического сегмента (1 мин/1000 N)	0,5 мм
Значение скорости (ka * n * dm)		250 000
Пенетрация перемешанной смазки (DIN SO 2137)		265-295 1/10 мм
Точка конденсации (IP 396)		>170 C
Кинематическая вязкость	+ 40 C	приблизительно 185 кв.мм/s
	+ 100 C	приблизительно 14 кв.мм/s
Тест на коррозию EMCOR (DIN 51802)		0/0
Плотность при +20 C (DIN 5175)		0,92 g/cm3
Цвет/запах		черный / минеральное масло
Срок годности		24 мес

Хранение:
Примите меры защиты от воздействия жары, влажности и прямых солнечных лучей.
Храните емкость в хорошо проветриваемом месте.
Температура хранения не может быть выше 50 °C.

Меры безопасности:
В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух .
В случае контакта с кожей, тщательно промойте водой.
В случае контакта с глазами, тщательно промойте водой.
Подробнее, о мерах безопасности, можно получить информацию в Паспорте безопасности на WEICON AL-M 400 K.

Форма выпуска:
Катридж 400г

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 255
48157 Münster

Tel.: 0251/9322-0
Fax: 0251/9322-244

eMail: info@weicon.de
Internet: www.weicon.de